



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

Olejové mořidlo

Pro barevné tónování dřeva



3501
bílá



3512
Stříbrně šedá



3514
grafit



3516
jatoba



3518
světle šedá



3519
natural



3538
granát



3541
havana



3543
cognac



3564
tabák



3590
černá



24-28 m²/l
1 nátěr



Popis produktu:

Osmo Olejové mořidlo zajišťuje intenzivní barevné tónování dřevěných podlah a dřevěného nábytku. Vzhledem ke speciální kombinaci olejů nevyžaduje profesionální zpracování. Transparentní, lehce mořený vzhled dosáhneme pomocí nanesení štěrkou a strojním rozleštěním tkaninovými kotouči. Pro trvalejší ochranu následně ošetřete bezbarvým Osmo Tvrdým voskovým olejem. Nátěr umožňuje difuzi a dovoluje dřevu „dýchat“. Zaschlý nátěr je bezpečný pro lidi, zvířata i rostliny (odolnost vůči slinám a potu odpovídá normě DIN 53160, vhodný pro dětské hračky v souladu s normou EN 71.3).

Doporučené použití:

Je určený pro všechny typy dřevěných podlah jako jsou podlahy z masivního dřeva, masivní prkna, parkety, palubky, OSB desky a korkové podlahy stejně jako pro schodiště a nábytek.

Složení:

Na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků (slunečnicový olej, lněný olej, sójový olej, bodlákový olej), pigmentů na bázi oxidu železa a organických pigmentů, oxidu titaničitého (bílý pigment), sikativ (sušidel) a přídavných látek zajišťujících vodoodpudivost. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). Výrobek vyhovuje požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

látek pro barvy a laky dle vyhlášky
MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění
(příloha č. 7, část II, kategorie produktu
A/i, 500 g/l).

Fyzikální vlastnosti:

specifická hmotnost: 0,90 – 1,15 g/cm³

viskozita: 30 – 45 s (4 mm, DIN 53211)

zápach: slabý, jemný; po zaschnutí bez
zápachu

teplat vzplanutí: > 60 °C (DIN 53213)

Skladovatelnost:

Doba životnosti je 5 let a více, je-li
výrobek uchováván v těsně uzavřené
plechovce na suchém místě. Výrobek
může přemrznout.

Příprava:

Dřevěný povrch musí být čistý, suchý,
nesmí být pokrytý námrazou
(maximální vlhkost 20 %). Odstraňte
pečlivě všechny staré barvy a laky. Při
broušení používejte ochrannou masku.
Drobné praskliny, vrypy nebo dírky
zatmelte Osmo tmelem na dřevo.
Dřevěné povrchy obruste, začínejte s
hrubším smrkovým papírem, finální
obroušení podlah proveďte smrkovým
plátnem se zrnitostí P120 – 150,
nábytek pak smrkovým papírem o
zrnitosti P220-240. Před aplikací
nátěru pečlivě z povrchu odstraňte
brusný prach (kartáčem nebo
vysavačem).

Zpracování/Aplikace:

Výrobek OSMO Olejové mořidlo je
připraven k přímému použití, před
aplikací důkladně promíchejte.
Výsledný nátěr závisí také na
vlastnostech dřeva (druh dřeva, řez...) a
na způsobu nanesení. Z tohoto
důvodu doporučujeme provedení
zkušebního nátěru.

Transparentní nátěr: Přípravek
naneste v tenké vrstvě pevným Osmo
podlahovým štětcem nebo Osmo
válečkem z mikrovlákna, popř. špachtlí
na suchý a čistý dřevěný povrch a
rozleštěte bílým leštícím kotoučem (
padem). Nechte zaschnout, zajistěte
dobré odvětrávání.

Intenzivní barevné tóny: Pokud si
přejete výraznější barevné tóny dřeva,
naneste přípravek v tenké vrstvě
pevným Osmo podlahovým štětcem
nebo Osmo válečkem z mikrovlákna a
dobře rozetřete.

Tip: Nepoužitým Osmo válečkem z
mikrovlákna setřete po 30 minutách
stopy štětce a nechte schnout za
dobrého větrání. Pokud si přejete ještě
intenzivnější barevný odstín, aplikujte
pevným Osmo podlahovým štětcem
nebo Osmo válečkem z mikrovlákna,
popř. špachtlí druhý nátěr v tenké
vrstvě a opět rozetřete leštícím
kotoučem (
padem). Na malé plochy
(např. nábytek) můžete přípravek
aplikovat hadrem. V každém případě
doporučujeme aplikovat nakonec nátěr
Osmo Tvrdým voskovým olejem v
tenké vrstvě. Před nanesením tohoto
nátěru zajistěte důkladně zaschnutí
povrchu, ošetřeného Osmo Olejovým
mořidlem.



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



+420 283 933 452



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

Čištění pracovního nářadí:

Pracovní nářadí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu aromátů).

Vydatnost :

Vydatnost přípravku Osmo Olejové mořidlo je 24 – 48 m²/l při jednom nátěru.

Doba schnutí:

Přibližně 12 hod. (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Zajistěte dobré větrání. Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí.

Upozornění:

Pro vnitřní povrchy skříní a zásuvek proveďte maximálně jeden nátěr textilií v tenké vrstvě. Pro tmavé typy tvrdého dřeva s vysokým obsahem látek (jako jsou wenge, mahagon, merbau apod.) doporučujeme použít Osmo Tvrdý voskový olej nebo Osmo Čistý vosk.

Odstín 3501 Bílý: Nedoporučujeme použití tohoto odstínu na podlahy vzhledem k vysoké citlivosti na zašpinění a přirozenému žloutnutí.

Odstín 3519 Přírodní: Doporučujeme nanést pouze tenkou vrstvu nátěru pomocí Osmo podlahového štětce nebo Osmo válečku z mikrovlákna a po jeho zaschnutí ošetřit bezbarvým Osmo Tvrdým voskovým olejem. Tímto způsobem zajistíme přirozený vzhled dřevěného povrchu.

Na tmavých a načervenalých dřevech se může objevit lehce bíle zakalený povrch.

Bezpečnostní pokyny:

Hořlavý. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Obsahuje 2-butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.

Pozor: Výrobkem nasáklý hadr okamžitě po použití vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě. Nelze zpracovávat na jednom pracovišti zároveň s laky a mořidly na bázi nitrátu celulózy, hrozí nebezpečí samovznícení.

Zaschlý nátěr splňuje požadavky normy DIN 4102 třídu B2 (normálně hořlavý).

Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



+420 283 933 452



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

Barevné odstíny:

3501 Bílá
3512 Stříbrně šedá
3514 Grafit
3516 Jatoba
3518 Světle šedý
3519 Natural
3538 Granát
3541 Havana
3543 Koňak
3564 Tabák
3590 Černý

Velikosti balení:

0,125 l; 0,5 l; 1 l; 2,5 l

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, www.au-mex.cz

Verze 2025



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



+420 283 933 452



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



info@osmo.cz